

# H+V Paul Kamm Porenfüller

## TECHNISCHES MERKBLATT

### PRODUKTBESCHREIBUNG

H+V Paul Kamm Porenfüller ist ein hochviskoser, 1-Komponenten Porenfüller seidenmatt für den Innenbereich. Dieser transparente und fast vergilbungsfreier Kunststoff wird zum Verschluss der Poren von Buntsteinputzen und Steinteppichen verwendet. (nicht für die Dusche geeignet)

### ANWENDUNG

Manchmal ist es notwendig, die Poren eines Buntsteinputzes/Steinteppichs mit einem Porenfüller zu dichten; zum Beispiel in Toiletten, Badezimmern, Esszimmern, Küchen etc.

Nach Aushärtung kann man noch eine extra PU oder Epoxy Lackschicht mit dem gewünschten Glanz auftragen.

EIGENSCHAFTEN	H+V Paul Kamm Porenfüller
Farbe	milchig – in dünner Schicht transparent nach Trocknung seidenmatt
Dichte bei 20°C	± 1,02 kg/dm <sup>3</sup> thixotrope
Viskosität	Paste 53 Gew.%
Feststoffanteil	nicht zutreffend
Flammpunkt	begehrbar und übermalbar: nach 24 Stunden fast vollständige Aushärtung: nach 7 Tagen
Trocknung bei 20°C und 65% R	10 C° - 35 C°
Verarbeitungstemperatur	- ausreichend trocken
Vorraussetzungen für den Untergrund	- frei von losen Bestandteilen, Fett, Staub, Schmutz, ...
Verdünnung	nicht angegeben
Reinigung	Wasser
Verbrauch	Auf 1-2mm: 0,500-0,700kg/m <sup>2</sup> auf 2-3mm: 0,600-0,800kg/m <sup>2</sup> auf 3-4mm: 0,800-1,0 kg/m <sup>2</sup>
Verpackung	10 kg Eimer oder auf Bestellung
Lagerfähigkeit	12 Monate (in geschlossener Originalverpackung, 10-25°C)

### VERARBEITUNG

- Nur verwenden auf neue oder gereinigte Wände, ohne Verschmutzung.
  - Frühestens 1 Woche nach dem Auftragen des Buntsteinputzes/48Std des Steinteppichs, kann Porenfüller aufgetragen werden.
  - Der Porenfüller ist gebrauchsfertig. Etwas Porenfüller an die Wand/Boden mit einer Spachtel aufbringen, sorgfältig mit einem Gummischieber oder Schwammbrett verteilen. Danach empfehlen wir mit einer Kurzhaar-Versiegelungsrolle die Fläche nachzurollen. Die Fläche nicht mit Porenfüllergel überschwemmen, sonst härtet es nicht klar aus.
  - Stets in zwei Richtungen wischen (links-rechts; vor-zurück), um eine optimale Verdichtung zu erhalten und das überflüssige Material zu entfernen.
  - Leichte Belüftung bewirkt eine schnellere Aushärtung. **Bitte nicht künstlich mit Heizung die Trocknung beschleunigen, da ansonsten eine Hautbildung stattfindet und eine Klare Aushärtung verhindert.**
  - Während der Trocknung sollten kein Staub, Wasser oder andere Verschmutzungen an Wand/Boden gelangen.
  - **Eine weitere Endbearbeitung ist erst nach der vollständigen und transparenten Trocknung des Porenfüllers möglich.**
  - Es kann eine 2. Schicht Porenfüller aufgetragen werden, falls die erste Schicht nicht zur vollständigen Porendichtung geführt hat.
- Achtung:** nur möglich nach der vollständigen und transparenten Trocknung

### SICHERHEIT

Vor dem Gebrauch immer erst aufmerksam das Material Sicherheitsdatenblatt der jeweiligen Produkte lesen!

# H+V Paul Kamm Porenfüller