

Herstellen eines hochwertigen 1K – Marmorsteinteppichs 2-4mm im Außenbereich

Vorbereitung:

Der Untergrund muss von allen losen Teilen befreit werden, am besten durch schleifen. Danach muss die Oberfläche gründlich abgekehrt und abgesaugt werden.

Vor Aufbringung des Bodenbelages an alle Ränder Edelstahl-Fliesenleisten setzen.

Danach mischen Sie Komponente A und Komponente B der Grundierung. Nach kurzer Ruhezeit (ca. 30Sek.) die Mischung erneut aufrühren und sofort auf die Fläche kippen und schnellstmöglich auf der Fläche verteilen.

Nach Verteilen der Grundierung durch einen Gummischieber und Nachrollen mit einer Malerrolle (Nylon) geringen Anteil an getrockneten feinen Quarzsand einstreuen.

Beschichtung aufbringen:

Aus Verlegeharz und Farb-Splitt einen Mörtel herstellen (ca. 23kg Granulat/1,35kg Verlegeharz). Danach die Masse gleichmäßig auf der Fläche verteilen (Aluleisten, Alubretter) und mit einer Glättkelle den Mörtel glätten und verdichten. Verarbeitungszeit bei 30°C ca. 40 Minuten bevor es aushärtet. Beim Verdichten und Glätten ist tunlichst darauf zu achten, dass die Glättkelle frei von Kunstharzresten ist, da diese ein Glätten verhindern. In der Praxis heißt das folgendes:

Das Gemisch aus Steinchen und Kunstharz lässt sich sehr leicht durch das Einsprühen der Kelle mit einer Wasser-Pril-Lösung (100:10) glätten.

- Die Verarbeitung des Verlegemörtels muss immer nass in nass erfolgen, da es ansonsten zu unschönen Ansätzen kommt.
- Für Anfänger raten wir maximal für 2m²Mörtel pro Ansatz anzurühren.
- Während der Verarbeitung ist für Zwangsbelüftung zu sorgen oder Maske zu tragen